palcanarias
pinturas

Administración y ventas
C/Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de GC
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas - Telde - GC
Tlfno.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552

Tenerife
C/ Martínez Morales, 4
38320 La Cuesta - Santa Cruz de TF
Fax: 922 611 656

25 1988 2013

Ficha Técnica

PUENTE DE UNION

Fondo para favorecer el anclaje de morteros y refilos diversos

Descripción del producto

Producto a base de áridos y cargas minerales seleccionadas a los que se le añade una resina acrílica que actúa como ligante del mismo, mejorando el anclaje del producto al soporte y favoreciendo a su vez la superposición de morteros sobre el mismo.

Características

- ✓ Buena adherencia sobre hormigón, cemento, enfoscados, piedra y superficies con absorción.
- ✓ Excelente base para el anclaje para capas de morteros y refilos.
- ✓ Buenas propiedades mecánicas: gran dureza y resistencia.
- ✓ Producto monocomponente. Solo precisa agua para su uso. Fácil de aplicar.
- ✓ Aplicable tanto en exterior como interior sobre superficies verticales y horizontales.
- ✓ Transpirable al vapor de agua.

Aplicaciones

Indicado para su aplicación tanto en interior como en exterior, y tanto en superficies verticales como horizontales, como fondo adherente para el posterior anclaje sobre el mismo de morteros y refilos diversos, base cemento, cal, yeso o escayola.

De aplicación sobre todo tipo de soportes de uso común en la construcción como: hormigón, cemento, enfoscados, piedra, pintura plástica etc..

Sobre superficies muy lisas o con poca absorción, como hormigón liso, cerámica, pintura sintética, etc... Es recomendable aplicar previamente una mano de PALTODO ó PROPYM.

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies deben estar sanas, secas, libres de polvo, grasas, elementos débilmente adheridos al soporte y productos desencofrantes.

Remover bien el producto hasta su completa homogenización y aplicar al uso a brocha o rodillo..

La aplicación de mortero de terminación sobre el PUENTE DE UNION se realizará una vez que éste haya secado totalmente.

Información Técnica

Vehículo	Copolímero Acrílico	
Acabado	Mate	UNE-EN ISO 2813
Contenido en Sólidos	45% en volumen	UNE - 48090
Contenido en Sólidos	65% en peso	UNE-EN ISO 3251
Densidad	1,50 +/- 0,02 g/cm^3	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad Brookfield	110 +/- 10 poises	ISO 2555
Rendimiento	4-5 m^2 por litro y mano	
Secado al tacto	2 - 3 horas	UNE 48301
Secado Total	12 horas	UNE 48301
Limpieza	Agua	
Color	Ocre	
COVs (Cat. A/h - límite: 30g/l)	1,6 g/l	ISO 11890-1

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PALCANARIAS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a nuestras recomendaciones. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Los usuarios deben de conocer y utilizar la última y actualizada Ficha Técnica, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se pueden obtener en la página www. Palcanarias.es